

بررسی مقاومت دو نوع اتصال جداشدنی در برابر بار برشی جانبی و مقایسه آنها با اتصال ثابت

محمد غفرانی^{۱*}، حبیب نوری^۲ و حسین رنگ آور^۳

*- استادیار گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیک: ghofrani@srttu.edu

- کارشناس ارشد، رشته صنایع چوب، دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- استادیار، گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تاریخ پذیرش: فروردین ۱۳۹۰

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۱

چکیده

در این تحقیق به اندازه‌گیری مقاومت مکانیکی اتصال جداشدنی (ایت^۱ سه تیکه) در برابر بار برشی جانبی^۲ و مقایسه آنها با اتصال‌های ثابت، در چندسازه تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)^۳، پرداخته شده است. براساس استاندارد D1761، ASTM نمونه‌های مورد آزمایش به شکل L، از دو قطعه MDF به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با تکرار ۵ نمونه ساخته شدند. تعداد هشتاد نمونه مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: اتصال‌های ثابت شامل اتصال دوبل چوبی آجدار با قطرهای ۸ و ۱۰ میلی‌متر آغشته شده با چسب پلی‌وینیل استات (PVA)، اتصال پیچ با طولهای ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر، اتصال بیسکویت چوبی شماره ۱۰ آغشته شده با چسب پلی‌وینیل استات و اتصال‌های جداشدنی شامل اتصال ایت، اتصال ایت تقویت شده با دوبل به قطرهای ۸ و ۱۰ میلی‌متر، اتصال جداشدنی فلزی با خار و بدون خار تقویت شده با دوبل بدون چسب به قطرهای ۸ و ۱۰ میلی‌متر در اتصال‌های ثابت جهت بررسی تأثیر روکش، از صفحات MDF با روکش و بدون روکش استفاده گردید. نتیجه مطالعه نشان داد مقاومت اتصال گوشه‌ای جداشدنی خاردار بیشتر از اتصال گوشه‌ای جداشدنی بدون خار می‌باشد، همچنین مقاومت اتصال گوشه‌ای جداشدنی اتصال ایت با دوبل ۱۰ میلی‌متر بیشتر از اتصال ایت با دوبل ۸ میلی‌متر و اتصال ایت بدون دوبل می‌باشد. مقاومت اتصال ثابت دوبل بدون چسب ۱۰ میلی‌متر بیشتر از مقاومت اتصال ثابت دوبل ۸ میلی‌متر می‌باشد. مقاومت اتصال ثابت پیچ ۵ سانتی‌متر بدون روکش بیشتر از مقاومت پیچ ۴ سانتی‌متر بدون روکش می‌باشد. بالاترین مقاومت در اتصال‌های جداشدنی در اتصال گوشه‌ای خاردار با دوبل ۱۰ میلی‌متر تشخیص داده شد. در اتصال‌های ثابت اتصال دوبل ۱۰ میلی‌متر دارای بالاترین مقاومت است. براساس نتایج بدست آمده تیمارهای برتر، اتصال جداشدنی خاردار با دوبل ۸ میلی‌متر (۱۹۱/۶۱ نیوتون) و اتصال ثابت دوبل ۱۰ میلی‌متر (۱۳۵ نیوتون) می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: اتصال جداشدنی، اتصال ثابت، مقاومت اتصال در برابر بار برشی، تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

۱- اتصال سه تیکه گوشه‌ای در انواع کابینت، قفسه کتاب و ... استفاده می‌شود و برای تعداد نامحدودی مرتبه قابل باز و مؤنث مجدد است.

2- Lateral shear strength

3- Medium density fiberboard

مقدمه

ساخت مبلمان نیاز به اتصال دارد و هر مبلمان با دارا بودن اسکلت یک سازه چوبی محسوب می‌شود، هر سازه ای به هنگام بهره برداری معمولاً از ضعیفترین قسمت آسیب دیده و دچار شکستگی می‌شود. ضعیف ترین قسمت در مبلمان و خصوصاً قفسه‌های چوبی اتصال‌های آنهاست که تجزیه و تحلیل مقاومت‌های مکانیکی اتصال‌های جداشدنی و مقایسه با اتصال‌های ثابت در مبلمان صفحه‌ای، هدف اصلی این تحقیق می‌باشد (ابراهیمی، ۱۳۸۶).

اتصال‌های ثابت دارای مقاومت مکانیکی بیشتری نسبت به اتصال‌های فلزی جداشدنی هستند، اما وقتی صحبت از ساخت سازه‌های اسکلت صفحه‌ای می‌شود اتصال‌های ماسیو کاربرد نخواهد داشت و از طرفی مقدار مقاومت مکانیکی اتصال‌های فلزی جداشدنی به میزانی هست که جوابگوی نیاز مصنوعات صفحه‌ای باشد. در بعضی از سازه‌های صفحه‌ای با ابعاد بزرگ می‌توان اتصال الیت را برای تقویت با دوبل بدون چسب تلفیق کرد. با افزایش تولید مبلمان صفحه‌ای و همچنین مبلمان چند منظوره تسريع در ایجاد اتصال و امکان تولید قطعات جدا و مونتاژ آن در محل مورد استفاده، ضرورت بهره‌مندی از اتصال جداشدنی را روز به روز افزایش می‌دهد.

با عนایت به اینکه استفاده از MDF جهت ساخت مصنوعات چوبی و افزایش سرعت مونتاژ در تولید، نیاز به اتصال خاص خود را دارد لذا می‌بایست جهت انتخاب مناسب‌ترین اتصال در مصنوعات چوبی اسکلت صفحه‌ای تحقیقات انجام گردد (اسفندياري و تقوی نژاد، ۱۳۸۶). Wanqian و همکاران (۱۹۹۸) تأثیر تعداد بسته‌ها در اتصال‌های گوشه‌ای در قاب‌ها را مورد مطالعه قرار دادند.

ایشان نتیجه گرفتند که مقاومت خمی نهایی در بسته‌های استفاده شده در اتصال گوشه هنگامی که مناطق تحت تأثیر هر بست روی هم‌دیگر قرار می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. Smardzewski و همکاران (۲۰۰۲) دو نوع اتصال گوشه‌ای پلاستیکی تک پیچ و اتصال فلزی قفل شونده مورد استفاده در کایپن ساخته شده از MDF را مورد مقایسه و آنالیز قرار دادند، نتیجه آزمایش‌ها نشان داد که اتصال فلزی قفل شونده در سطح معنی‌داری مقاومت بیشتری در برابر فشار بار جانبی (۱۳۰ Mpa) نسبت به اتصال گوشه‌ای پلاستیکی (۹۰ Mpa) دارد؛ Eckelman و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی اثر سطح دوبل بر مقاومت این اتصال پرداختند، دوبل‌های با سطح صاف و شیار مارپیچی نتایج بهتری نشان دادند و سطح چند شیاری (شیارها مستقیم) ضعیفتر عمل کردند.

براساس نتایج تحقیق Chialin و همکاران (۲۰۰۴) اتصال‌هایی که در آنها از پیچ به عنوان اتصال‌دهنده اصلی استفاده شد، مقاومت بیشتری نسبت به اتصال‌هایی که از پیچ به عنوان اتصال‌دهنده کمکی استفاده شد دارند. همچنین مقاومت مکانیکی اتصال دوبل چوبی و چسب از اتصال پیچ بیشتر است.

Güntekin (۲۰۰۴) به بررسی مقاومت اتصال‌های الیت در تخته خردکچوب و MDF پرداخت، براساس نتایج بدست آمده مقاومت اتصال دوبل چوبی از الیت بیشتر است.

براساس نتیجه تحقیق نوری و همکاران (۱۳۸۵) مقاومت انواع اتصال‌های پیچ تعییه شده در چندسازه MDF فاقد اختلاف معنی‌دار آماری با یکدیگر هستند اما نسبت به سایر اتصال‌های مورد بررسی دارای بیشترین مقاومت و اختلاف معنی‌دار آماری می‌باشند، همچنین اثر

Tankut و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی اثر برخی فاکتورها بر مقاومت اتصال بیسکوئیتی در حالت گوشه‌ای پرداخت، فاصله مناسب بین بیسکوئیت‌ها از نظر مسائل اقتصادی و تولیدی ۱۵ سانتی‌متر به جای ۱۰ و ۷/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر به جای ۵ پیشنهاد می‌گردد.

مواد و روشها

مشخصات تخته فیبر با دانسیته متوسط استفاده شده به شرح جدول ۱ می‌باشد:

۲ فاکتور تلفیق دوبل چوبی و نوع چسب مصرفی، به صورت مستقل و متقابل، بر مقاومت اتصال الیت مهره‌دار از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

Zhang و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی مقاومت اتصال گوشه‌ای پیچ تعییه شده در MDF با استفاده از نمونه‌های L شکل پرداختند، براساس نتایج حاصل آگشتگی سطوح اتصال به چسب در مقاومت آن اثر مثبت داشته و بیشترین مقاومت در اتصال‌های ایجاد شده با استفاده از پیچ‌هایی به قطر ۵ میلی‌متر و طول ۵۰ میلی‌متر مشاهده گردید.

جدول ۱ - تخته فیبر با دانسیته متوسط


مقاطوم خمسی	مدول الاستیسیته	دانسیته	ضخامت	کشور سازنده	جنس
۲۵ Mpa	۱۶۱ Mpa	۰/۷ g/cm ^۳	۱۶/۳mm	ترکیه	MDF

دوبل ۸ میلی‌متر و ۱۰ میلی‌متر بوده و هر سطح دارای ۵ تکرار می‌باشد. اتصال الیت (شکل ۴) مورد استفاده در این پژوهش در سه سطح بدون تقویت دوبل، با تقویت دوبل ۸ میلی‌متر و ۱۰ میلی‌متر می‌باشد. برای هر سطح ۵ تکرار در هر آزمون در نظر گرفته شد که از ترکیب شرایط فوق تعداد ۱۵ نمونه ساخته شد. اتصال‌های ثابت مورد استفاده در این پژوهش شامل اتصال پیچ با صفحات MDF با روکش در دو سطح پیچ ۴ سانتی‌متر و پیچ ۵ سانتی‌متر می‌باشد و اتصال پیچ با صفحات MDF بدون روکش در دو سطح پیچ ۴ سانتی‌متر و پیچ ۵ سانتی‌متر می‌باشد، از ترکیب شرایط فوق تعداد ۲۰ نمونه ساخته شد.

برای تعیین مقاومت اتصال در برابر بار برشی جانبی از دستگاه آزمایشگر (کشش و فشار) ساخت ایران استفاده گردید. شکل ۱ حالت وارد شدن نیروی برشی بر جزئی از سازه و اتصال‌های آن را نشان می‌دهد. در این تحقیق دو گروه اتصال ثابت و اتصال جداشدنی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به تنوع آنها اتصال ثابت به ۷ گروه و اتصال جداشدنی به ۹ گروه تقسیم‌بندی شدند. اتصال‌های جداشدنی از نوع اتصال فلزی جداشدنی خاردار (شکل ۲) در سه سطح بدون تقویت دوبل، با تقویت دوبل ۸ میلی‌متر و ۱۰ میلی‌متر و اتصال فلزی جداشدنی بدون خار (شکل ۳) در سه سطح بدون تقویت دوبل، با تقویت



شکل ۲



شکل ۱- نحوه قرارگیری و بارگذاری نمونه‌ها در دستگاه آزمون



شکل - ۴



شکل - ۳


اتصال‌ها بر روی صفحات MDF با ابعاد 20×20 سانتی‌متر در موقعیت ۴ سانتی‌متر از هر طرف لبه به تعداد دو اتصال در هر نمونه تعبیه شدند. در اتصال‌هایی که از دوبل به عنوان تقویت‌کننده به همراه اتصال اصلی استفاده شد، موقعیت دوبل ۶ سانتی‌متر از هر طرف لبه صفحه است.

اتصال الیت: اتصال‌های مورد بررسی از سه قطعه تشکیل گردیده‌اند: رولپلاک (مهره ته بسته پلاستیکی با قطر خارجی ۱۱ میلی‌متر و ارتفاع ۱۰ میلی‌متر؛ جهت ایجاد اتصال سوراخی به عمق و ارتفاع ۱۰ میلی‌متر در مرکز ضخامت تخته ایجاد گردید)، محور (از یک میله آهنی آبکاری شده با قطر ۶ میلی‌متر و طول ۴۰ میلی‌متر ساخته شده که ۸ میلی‌متر طول آن، رزووه دارد. قسمت رزووه شده داخل رولپلاک پیچانده می‌شود)، مهره قفل شونده (شکل ۵).

اتصال دوبل مورد مورد بررسی شامل اتصال دوبل با صفحات MDF بدون روکش در دو سطح، دوبل ۸ میلی‌متر و ۱۰ میلی‌متر می‌باشد. با توجه به ۵ تکرار برای آزمون تعداد ۱۰ نمونه از این اتصال ساخته شد. مقاومت اتصال بیسکویتی شماره ۱۰ نیز با ۵ تکرار اندازه‌گیری گردید. برای مقایسه کلی میانگین مقاومت‌ها تجزیه واریانس یک طرفه آزمون f انجام گرفت. با توجه به اینکه نتایج آزمون ناپارامتریک کلموگروف اسمیرنف^۱ دال بر پیروی داده‌ها از توزیع نرمال بودند. برای انجام این محاسبات از نرم‌افزار spss ۱۷ استفاده شد.

1 -Kolmogorov- Smirnov test

می‌بایست ۱۷ میلی‌متر باشد. در قطعه مغزی این اتصال خارهایی تعییه گردیده که موجب چفت شدن این قطعه بر روی صفحه می‌گردد. در تحقیق حاضر از دو نوع اتصال جداسدنی خاردار و بدون خار استفاده شد.



شکل ۶

اتصال گوشه‌ای جداسدنی: این اتصال از دو قطعه تشکیل گردیده که توسط یک پیچ به هم متصل می‌گردند. قطعه مغزی توسط دو پیچ با طول ۲۰ میلی‌متر (شکل ۶) به صفحه بسته می‌شود. فاصله این قطعه تا لبه صفحه



شکل ۵

اتصال پیچ: در این تحقیق از پیچ‌های ذکر شده در جدول ۲ استفاده گردید. جهت ایجاد اتصال پیچ از مته خزینه‌دار استفاده و در میانه ضخامت صفحه سوراخی به قطر ۳ میلی‌متر تعییه شد. عمق سوراخ برابر طول پیچ ایجاد گردید. اتصال پیچ در دو اندازه و هر کدام در دو حالت تخته فیبر با روکش و بدون روکش مورد ارزیابی قرار گرفت.

اتصال دوبل: اتصال ساخته شده با یک دوبل مقاومت مناسبی در برابر لنگر پیچشی ندارد. Eckelman (۱۹۷۹) در تحقیق خود به این مورد اشاره دارد. برای ساخت نمونه‌های آزمایشی دوبل‌های آجدار ساخته شده از گونه ممرز^۱ با دانسیته ۰/۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب در دو قطر ۸ میلی‌متر و ۱۰ میلی‌متر و طول ۴ سانتی‌متر استفاده شده است.

جدول ۲- مشخصات پیچ‌های مورد استفاده

جنس	طول خزینه (میلی‌متر)	طول رزوه (میلی‌متر)	ضخامت مغز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	گام دندانه (میلی‌متر)	آچار خور
فولاد کم کربن	۳	۳۷	۳	۴۰	۲/۵	چهارسو
فولاد کم کربن	۳	۴۷	۳	۵۰	۲/۵	چهارسو

جدول ۳- مشخصات چسب پلی‌وینیل استات مورد استفاده

رنگ ظاهری	ویسکوزیته (سانتی پوآز)	PH	دانسیته	g/cm^3	درصد مواد جامد
سفید	۴۹۰۰	۳	۰/۷	۴۰	

آماری تأثیر مستقل و متقابل عوامل متغیر بدست آمده و سرانجام تیمار برتر در هر گروه معرفی گردید.

نتایج

تأثیر مستقل خار در اتصال گوشه‌ای جداشدنی با توجه به سطح معنی‌داری در جدول ۴ در قسمت آزمون لوین که برابر $0/016$ است، که از میزان خطای مجاز $0/05$ کوچکتر می‌باشد، بین اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی خاردار ($99/63$ نیوتن) و بدون خار ($92/75$ نیوتن) از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

اتصال بیسکویتی: جنس بیسکویت‌ها از چوب راش فشرده شده به ضخامت 3 میلی‌متر است. در این تحقیق از بیسکویت شماره 10 با طول 53 میلی‌متر و عرض 19 میلی‌متر استفاده گردیده است.

آزمایش مقاومت هریک از نمونه‌ها

اندازه‌گیری مقاومت هر نمونه در برابر بار برشی جانبی به صورت مجزا براساس روش استاندارد ASTM1037 انجام شد. فشار بر هر نمونه به وسیله تکیه بر قسمت ثابت بالای قطعه آزمون شونده با سرعت 6 میلی‌متر بر دقیقه تا مشاهده گسیختگی در سطح نمونه‌ها و یا الیاف صفحات MDF اعمال گردید. با استفاده از آزمون‌های

جدول ۴- آزمون آماری تأثیر مستقل خار

آزمون برابری میانگین‌ها				آزمون لوین برابری واریانس‌ها				فرضیات
اختلاف میانگین‌ها	سطح معنی‌داری	درجه آزادی	مقدار t	سطح معنی‌داری	مقدار F			
۶/۸۸	۰/۶۰۲	۸	۰/۵۴۳	۰/۰۱۶	۹/۱۵۳	با فرض برابری واریانس‌ها		
۰/۶۱۴	۰/۶۱۴	۴/۲۸	۰/۵۴۳	-	-	با فرض برابری واریانس‌ها		

تأثیر مستقل قطر دوبل بر مقاومت اتصال گوشه‌ای جداشدنی سطح معنی‌داری در جدول ۵ در قسمت آزمون لوین برابر $0/136$ است، یعنی بین اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی خاردار با دوبل 8 ($174/08$ نیوتن) و خاردار با دوبل 10 ($191/61$ نیوتن) از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. به لحاظ وجود انحراف معیار بالا نسبت به فاصله‌ای که میانگین‌ها با هم دارند، در تصمیم‌گیری برای معنی‌داری دقت بیشتری صورت می‌گیرد. عدم معنی‌داری وجود خار می‌تواند به ابعاد کوچک خار مربوط باشد، به گونه‌ای که نیروی صرف شده جهت خروج آن از تخته ناچیز (اختلاف ارقام فوق) و فاقد اثر آماری بر نتیجه است. براساس مشاهدات Smardzewski و Prekard (۲۰۰۲) نیز در مقایسه میانگین اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی خاردار و بدون خار نتیجه مشابهی حاصل شد.

جدول ۵- آزمون آماری تأثیر مستقل قطر دوبل

آزمون برابری میانگین‌ها			آزمون لوین برای برابری واریانس‌ها			فرضیات
اختلاف	سطح معنی‌داری	درجه	مقدار	سطح معنی‌داری	مقدار	
میانگین‌ها		آزادی	t		F	
-۱۷/۵۴	۰/۱۲۹	۸	-۱/۶۳۹	۰/۱۳۶	۲/۷۵۲	با فرض برابری واریانس‌ها
-۱۷/۵۴	۰/۱۵۴	۴/۷۵	-۱/۶۳۹	-	-	با فرض برابری واریانس‌ها

جدول ۶ در قسمت آزمون لوین بین اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداسدنی الیت با دوبل ۸ (۶۰/۲۸ نیوتن) و الیت با دوبل ۱۰ (۱۰۸/۶۸ نیوتن) در آزمون بار برشی جانی از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد و نیروی شکست اتصال جداسدنی الیت با دوبل ۱۰ بیشتر از اتصال جداسدنی الیت با دوبل ۸ می‌باشد.

در این نمونه جهت تقویت اتصال، از دوبل استفاده گردید، دوبل در اصل اتصالی ثابت است و نقش آن در این آزمون تحمل گشتاور می‌باشد. نوری و همکارن (۱۳۸۵) در تحقیق خود به این مورد اشاره می‌کند که دوبل ۱۰ استفاده شده در تخته‌هایی با ضخامت ۱۶ میلی‌متر مقاومت برشی بیشتری در اتصال گوشه‌ای از خود نشان می‌دهد.

تأثیر مستقل قطر دوبل بر اتصال الیت

با توجه به سطح معنی‌داری ۰/۲۳۷ داده شده در

جدول ۶- آزمون آماری تأثیر مستقل قطر دوبل

آزمون برابری میانگین‌ها			آزمون لوین برای برابری واریانس‌ها			فرضیات
اختلاف	سطح معنی‌داری	درجه	مقدار	سطح معنی‌داری	مقدار	
میانگین‌ها		آزادی	t		F	
-۴۸/۳۹	۰/۰۰۰	۸	-۹/۷۵۷	۰/۲۳۷	۱/۶۳۲	با فرض برابری واریانس‌ها
-۴۸/۳۹	۰/۰۰۰	۴/۷۵	-۱/۶۳۹	-	-	با فرض برابری واریانس‌ها



شکل ۷

لوبین بین اندازه نیروی شکست اتصال ثابت پیچ ۴ سانتیمتر با چسب و بدون روکش (۱۲۲/۱۶ نیوتن) و پیچ ۵ سانتیمتر با چسب بدون روکش (۱۲۴/۰۹ نیوتن) در آزمون بار برشی جانبی، از نظر آماری اختلاف معنی داری دیده نمی شود.

قطر بیشتر دوبل سبب توزیع تنش بهتر و انتقال نیروی مساوی به الیت ها می گردد. با مشاهده نمونه های تخریب شده، (شکل ۷) که مدل اتصال الیت است (Guntekin, 2004)، می توان گفت با ترکیب این دو اتصال، ضعف اتصال الیت تا حدی جبران می گردد.

تأثیر مستقل طول پیچ در اتصال ثابت پیچ با توجه سطح معنی دار ۰/۹۰۲ در جدول ۷ در آزمون

جدول ۷- آزمون آماری تأثیر مستقل طول پیچ

آزمون برابری میانگین ها				آزمون لوبین برابری واریانس ها				فرضیات
اختلاف میانگین ها	سطح معنی داری	درجه آزادی	مقدار t	سطح معنی داری	مقدار F	-	-	-
۱/۹۳	۰/۹۱۸	۸	۰/۱۰۶	۰/۹۰۲	۰/۰۱۶	با فرض برابری واریانس ها	با فرض برابری واریانس ها	
۱/۹۳	۰/۹۱۸	۷/۶۹۸	۰/۱۰۶	-	-	با فرض برابری واریانس ها	با فرض برابری واریانس ها	

تأثیر مستقل روکش بر اتصال ثابت پیچ

با توجه به سطح معنی داری ۰/۰۰۱ جدول ۸ بین اندازه نیروی شکست اتصال ثابت پیچ ۴ سانتیمتر با چسب بدون روکش (۱۲۲/۱۵۸ نیوتن) و پیچ ۴ سانتیمتر با چسب با روکش (۹۲/۲۲ نیوتن) از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، نمونه های با روکش زودتر تسليم نیرو می گردند و به لحاظ سطح صاف روکش، چسب نمی تواند نقش خود را بخوبی ایفا کند و پس از تخریب دیده می شود که خط چسب به طور یکنواخت روی لبه صفحه زیرین جا می ماند.

در این آزمون از صفحات بدون روکش MDF استفاده گردید. در این آزمون اتفاق غالب، برای تمام پیچ ها، (چه با طول ۴ سانتیمتر و چه ۵ سانتیمتر) بصورت قیچی شدن و بریدن پیچ است و این مطلب را می رساند که طول پیچ نمی تواند تأثیر قابل توجه و معنی داری در نتیجه این آزمون داشته باشد. غفرانی و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی خود بر روی اتصال پیچ گزارش کرده اند که طول پیچ تأثیر معنی داری در بالا بردن مقاومت اتصال در آزمون بار برشی جانبی ندارد که با نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر همانگی دارد.

جدول ۸- آزمون آماری تأثیر مستقل روکش در اتصال پیچ

آزمون برابری میانگین‌ها				آزمون لوین برابری واریانس‌ها				فرضیات
اختلاف میانگین‌ها	سطح معنی‌داری آزادی	درجه آزادی	مقدار t	سطح معنی‌داری	مقدار F	مقدار		با فرض برابری واریانس‌ها
۲۹/۹۴	۰/۰۳۳	۸	۲/۵۷	۰/۰۰۱	۲۳/۱۹۲	-		
۲۹/۹۴	۰/۰۴۹	۴/۱۸	۲/۵۷	-	-	-		

آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد. به غیر از مقاومت بیشتر دوبل ۱۰ به دلیل ابعاد بزرگتر آن سطح چسب خور دوبل ۱۰ از دوبل ۸ بیشتر است. این نتیجه نشان‌دهنده کیفیت بهتر مجموعه اتصال ساخته شده از دوبل ۱۰ و ۱۶ MDF میلی‌متر نسبت به حالت دیگر، نیز می‌باشد.

تأثیر متقابل خار و دوبل در اتصال گوشه‌ای جداشدنی با توجه به سطح معنی‌داری جدول ۱۰ آنالیز واریانس که برابر ۰/۰۰۳ می‌باشد با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می‌گیریم که خار به میزان ۳۰/۸ درصد در بالا بردن اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی تأثیر دارد.

در نمونه‌های بدون روکش نقش چسب برای حفظ پیوند بین دو قطعه کاملاً مشهود است و پس از تخریب، سطوحی نامنظم شکست که حاکی از جابجایی نیرو و بین دو صفحه است مشاهده می‌گردد. نوری و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی‌های خود تأثیر روکش صفحات را در آزمون باز بررسی جانی معنی‌دار می‌دانند، که با نتیجه این تحقیق هماهنگی دارد.

تأثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل با توجه به سطح معنی‌داری ۰/۱۸۳ جدول ۹ در آزمون لوین بین اندازه نیروی شکست اتصال دوبل ۸ با چسب (۹۹/۱۹ نیوتون) با دوبل ۱۰ با چسب (۱۳۵/۱۴ نیوتون) از نظر

جدول ۹- آزمون آماری تأثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل

آزمون برابری میانگین‌ها				آزمون لوین برابری واریانس‌ها				فرضیات
اختلاف میانگین‌ها	سطح معنی‌داری آزادی	درجه آزادی	مقدار t	سطح معنی‌داری	مقدار F	مقدار		با فرض برابری واریانس‌ها
-۳۵/۹۵	۰/۰۲۳	۸	-۲/۷۹۸	۰/۱۸۳	۲/۱۲۷	-		
-۳۵/۹۵	۰/۰۴۹	۵/۰۲۴	-۲/۷۹۸	-	-	-		

جدول ۱۰- آنالیز واریانس اتصال گوشه‌ای شامل خار و دوبل

نوع اتصال	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی‌داری	درصد تأثیر
خار	۱	۲۷۰۲/۱۸۳	۱۰/۶۶۸	۰/۰۰۳	٪۳۰/۸
دوبل	۲	۲۰۲۶۰/۷۷۷	۷۹/۹۸۸	۰/۰۰۰	٪۸۷
خار*دوبل	۲	۵۴۰/۹۷۸	۲/۱۳۶	۰/۱۴۰	٪۱۵

تأثیر متقابل طول پیچ و روکش در اتصال پیچ با توجه به سطح معنی‌داری ارائه شده در سطرهای اول و دوم جدول ۱۱ آنالیز واریانس با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می‌گیریم که طول پیچ به میزان $\frac{4}{4}$ درصد و روکش به میزان $\frac{30}{30}$ درصد در بالا بردن میزان اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای در آزمون بار برشی جانبی مؤثر بوده است. همچنین با مطالعه سطر سوم جدول ۱۰ با همان درصد اطمینان نتیجه می‌گیریم که متقابلاً خار و دوبل تأثیر زیادی در بالا بردن میزان اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی آزمون بار برشی جانبی نداشته‌اند، که میزان آن ۱۵ درصد می‌باشد.

و با توجه به سطح معنی‌داری دوبل جدول آنالیز واریانس ۱۰ با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می‌گیریم که دوبل به میزان $\frac{87}{87}$ درصد در بالا بردن میزان اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای در آزمون بار برشی جانبی مؤثر بوده است. همچنین با مطالعه سطر سوم جدول ۱۰ با همان درصد اطمینان نتیجه می‌گیریم که متقابلاً خار و دوبل تأثیر زیادی در بالا بردن میزان اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی آزمون بار برشی جانبی نداشته‌اند، که میزان آن ۱۵ درصد می‌باشد.

جدول ۱۱- آنالیز واریانس تأثیر متقابل طول پیچ و روکش در آزمون بار برشی جانبی

اتصال	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی‌داری	درصد تأثیر
خار	۱	۳۰۷/۸۷۷	۰/۷۳۰	۰/۴۰۵	%۴/۴
دوبل	۱	۲۸۸۷/۰۰۳	۶/۸۴۶	۰/۰۱۹	%۳۰
خار*دوبل	۱	۱۷۴/۸۱۸	۰/۴۱۵	۰/۰۵۲۹	%۲/۵

اتصال‌های گوشه‌ای جداشدنی

پس از انجام آزمون همگنی واریانس‌ها و با توجه به سطح معنی‌داری بدست آمده ($0/129$) با اطمینان ۹۵ درصد فرض برابری واریانس‌ها در مورد اتصال‌های گوشه‌ای پذیرفته می‌شود، لذا از آزمون آنالیز واریانس استفاده می‌نمائیم.


همچنین با مطالعه سطر سوم جدول ۱۱ آنالیز نیز با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می‌گیریم که متقابلاً طول پیچ و روکش تأثیر زیادی در بالا بردن میزان اندازه نیروی شکست اتصال گوشه‌ای جداشدنی آزمون بار برشی جانبی نداشته‌است، که میزان آن $\frac{2}{5}$ درصد می‌باشد. Najitankut (and Tancut ۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نکته اشاره می‌کنند که در آزمون بار برشی جانبی صفحه‌ای که پیچ در آن پیچانده شده دچار آسیب نمی‌گردد، نمونه‌های شکسته شده در این تحقیق نیز تایید تحقیقات نامبردگان است.

جدول ۱۲- آنالیز واریانس اتصال‌های جداشدنی

کل	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی‌داری
بین گروهی	۱۳۰۳۷۲/۸۶۷	۸	۱۶۲۹۶/۶۰۸	۸/۸۳۰	۰/۰۰۰
درون گروهی	۶۶۷۹/۷۰۲	۳۶	۱۸۵/۵۴۷	-	-
	۱۷۰۵۹/۵۶۹	۴۴	-	-	-

با توجه به نتیجه آزمون دانکن اتصال گوشه‌ای خاردار با دوبل ۱۰ (میانگین نیروی ۱۹۱/۶۱ نیوتون)، گوشه‌ای خاردار با دوبل ۸ (میانگین نیروی ۱۷۴/۰۸ نیوتون) تقریباً به یک اندازه و دارای بیشترین مقاومت و اتصال الیت (میانگین نیروی ۲۱/۹۷ نیوتون) دارای کمترین مقاومت است.

با توجه به سطح معنی‌داری ارائه شده در جدول ۱۲ آنالیز واریانس که برابر ۰/۰۰۰ با اطمینان ۹۹ درصد نتیجه می‌گیریم بین اندازه نیروی شکست اتصال‌های جداشدنی اختلاف معنی‌داری وجود دارد بنابراین به منظور کشف این اختلافات از آزمون دانکن استفاده می‌نمائیم.



شکل ۸- نمودار مقایسه میانگین اندازه نیروی شکست اتصال جداشدنی بر حسب نیوتون

میباشد و نتایج نشان داده شده در جدول ۲۰ از آزمون آنالیز واریانس (جدول ۱۳) و دانکن استفاده مینماییم.


اتصال‌های گوشه‌ای ثابت در اینجا نیز پس از انجام آزمون همگنی واریانس ها و با توجه به سطح معنی داری بدست آمده که برابر ۰/۳۵۴ است.

جدول ۱۳- آنالیز واریانس اتصال‌های ثابت

آنالیز گروهی	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی داری
بین گروهی	۱۶۵۸۷/۱۳۳	۶	۲۷۶۴/۵۲۲	۷/۲۵۳	۰/۰۰۰
درون گروهی	۱۰۶۷۲/۱۶۷	۲۸	۳۸۱/۱۴۹	-	-
کل	۲۷۲۵۹/۲۹۹	۳۴	-	-	-

(Najitankut ۲۰۰۹) نیز به همین نکته اشاره دارد که دوبل ۱۰ در مقایسه با دوبل ۸ دارای مقاومت مکانیکی بالاتری می‌باشد.

اتصال ثابت دوبل ۱۰ با چسب دارای بیشترین مقاومت و اتصال ثابت بیسکوئیتی دارای کمترین مقاومت می‌باشد. (Guntekin ۲۰۰۴) ذکر می‌کند که اتصال دوبل ۱۰ دارای بیشترین مقاومت در آزمون بار برشی جانبی است.



شکل ۹- نمودار مقایسه میانگین اندازه نیروی شکست اتصال ثابت بر حسب نیوتن

اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در این نکته که اتصال‌های ثابت دارای مقاومت مکانیکی بیشتری نسبت به اتصال‌های جداشدنی هستند (ابراهیمی، ۱۳۸۶) تردیدی وجود ندارد، در این مقایسه اتصال جداشدنی با دوبل تقویت گردیده، پس مطلب فوق همچنان صادق است.

مقایسه میانگین‌های تیمار برتر اتصال ثابت و جداشدنی با توجه به سطح معنی‌داری نشان داده شده در جدول ۱۴ در قسمت آزمون لوین که برابر $0/101$ و از میزان خطای مجاز $0/05$ بزرگتر است، بین اندازه نیروی شکست اتصال جداشدنی خاردار با دوبل ۱۰ و اتصال ثابت دوبل ۱۰ با چسب در آزمون بار برشی جانبی، از نظر آماری

جدول ۱۴- آزمون آماری مقایسه اتصال ثابت و جداشدنی

فرضیات	آزمون لوین برای برابری واریانس ها					
	مقدار F	سطح معنی داری	مقدار t	درجه آزادی	سطح معنی داری	آزمون برای برابری میانگین ها
با فرض برابری واریانس ها	۳/۴۲۴	۰/۱۰۱	۴/۵۳۱	۸	۰/۰۰۲	۵۶/۴۷۲۰۰
با فرض نابرابری واریانس ها	-	-	۴/۵۳۱	۴/۵۰۶	۰/۰۰۸	۵۶/۴۷۲۰۰

مقاومت اتصال است، جلوگیری می‌گردد. در هیچ‌کدام از نمونه‌ها پس از تخریب تغییر شکل در ظاهر اتصال گوشه‌ای مشاهده نشد که بیانگر طراحی دقیق و ساختار فنی قوی در این اتصال است. در تحقیق صورت گرفته توسط Smardzewski و همکاران (۲۰۰۲) نیز تغییر شکلی در اتصال‌های جداشدنی مشاهده نشد (ابراهیمی، ۱۳۸۶).

در اتصال جدا شدنی به همراه دوبل مقدار نیروی شکست اتصال "گوشه‌ای جداشدنی خاردار با دوبل ۱۰" بیشتر از اتصال "گوشه‌ای جداشدنی بدون خار با دوبل ۸" می‌باشد. در اینجا نیز ناحیه رزوه شده در داخل تخته که پیچ در آن رزوه شده است محل شکست می‌باشد. دوبل‌ها (به خصوص با قطر ۱۰ میلی‌متر) باعث ایجاد ترک در انتهای تخته می‌شوند.

مقاومت به شکست اتصال الیت با دوبل ۱۰ بیشتر از اتصال الیت با دوبل ۸ و اتصال الیت بدون دوبل می‌باشد. طبق نظر غفرانی و همکاران (۱۳۸۸) افزایش مقاومت انواع اتصال الیت در حالات تلفیق با اتصال دوبل و همچنین اثر معنی‌دار این عامل بر مقاومت بار برشی جانبی اتصال امری کاملاً بدیهی می‌باشد. چنانچه در این حالت یک اتصال به اتصال مذکور اضافه شود، در نتیجه مقاومت نیز در تمام مواردی که هر دو اتصال در معرض نیرو و قرار می‌گیرند به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. هنگامی که تنها از یک نوع اتصال استفاده کردیم، رفتار نمونه اتصال الیت ساخته شده، اصولاً به خوبی زمانی نبود که از بیش از یک نوع اتصال استفاده گردید.

با حفر سوراخ بوسیله مته ۱۰ میلی‌متر میزان ضخامتی که در لبه صفحه جهت استقرار رولپلاک باقی می‌ماند به میزان ۳ میلی‌متر خواهد بود و این مقدار ضخامت توانایی

بحث:

مقاومت اتصال گوشه‌ای جداشدنی خاردار بیشتر از اتصال گوشه‌ای جداشدنی بدون خار می‌باشد. نمونه‌های این اتصال به دو شکل شکسته شدند:

-کنده شدن پیچ‌ها
-شکاف‌خوری و شکست تخته پایینی (شکل ۱۰)



شکل ۱۰

در حالت اول مقاومت مناسبی از پیچ‌ها دیده نشد و همراه با بیرون آمدن پیچ، در محل جای پیچ الیاف صفحه با پیچ بیرون آمدند. در حالت دوم تخته MDF تسلیم مقاومت اتصال شد، در نمونه‌هایی که بدین صورت تخریب گردیده‌اند پیچ‌ها از نصف طول به اندازه ۱۰ تا ۱۵ درجه انحنای برداشته‌اند. خار تعییه شده در قطعه زیرین اتصال بیشتر جنبه هدایت در هنگام مؤنثاز را بر عهده دارد ولی بر مقاومت اتصال نیز اثر دارد. در هنگام اعمال نیرو در آزمون بار برشی جانبی، بار وارد تمرکز خود را به موضع پیچ‌ها اعمال می‌کند، گشتاور ایجاد شده که سبب ایجاد لنگرخمشی در نمونه می‌گردد مفصل خود را دقیقاً محل استقرار پیچ‌ها انتخاب می‌کند و اگر این موضع دارای سطح مقطع بیشتری باشد نیروی اعمال شده در سطح وسیعتری تقسیم می‌گردد. خار سبب توزیع تنش در سطح وسیعتری گردیده و از تمرکز نیرو که سبب کاهش

تحقیق حاضر رخ داد و همچنین پیچ فلزی خم گردید، بنابراین با تقویت آلیاژ فولاد بکار رفته برای ساخت پیچ و افزایش کیفیت چسبندگی داخلی الیاف MDF به یکدیگر، می‌توان مقاومت این اتصال را افزایش داد.

مقاومت اتصال پیچ ۵ سانتی‌متر با چسب بدون روکش بیشتر از اتصال پیچ ۵ سانتی‌متر با چسب با روکش می‌باشد. Tancut و همکاران (۲۰۰۹) تأیید می‌کنند که چسب تأثیر مثبتی بر افزایش مقاومت اتصال پیچ دارد. دلیل این امر اضافه شدن اتصالی به نمونه در هنگام استفاده از چسب است. عدم وجود روکش سبب پیوستگی بهتر در خط چسب و نهایتاً پایداری بیشتر اتصال در برابر نیرو می‌گردد.

مقاومت اتصال ثابت دوبل ۱۰ با چسب نیز بیشتر از اندازه نیروی شکست اتصال ثابت دوبل ۸ با چسب می‌باشد. مطلب فوق توسط نوری و غفرانی (۱۳۸۵) تأیید می‌گردد.

در بین انواع اتصال‌های جداشدنی در آزمون بار بررسی جانبی اتصال جداشدنی خاردار با دوبل ۱۰ (میانگین نیروی ۱۹۱/۶۱)، جداشدنی خاردار با دوبل ۸ (میانگین نیروی ۱۷۴/۰۸) تقریباً به یک اندازه و بیشترین اندازه نیروی شکست و اتصال الیت (میانگین نیروی ۲۱/۹۷) دارای کمترین اندازه نیروی شکست می‌باشد.

در بین اتصال‌های ثابت در آزمون بار بررسی جانبی اتصال ثابت دوبل ۱۰ با چسب (میانگین نیروی ۱۳۵/۱۴۰۰) دارای بیشترین اندازه نیروی شکست و اتصال ثابت بیسکویتی (میانگین نیروی ۶۵/۴۵) دارای کمترین اندازه نیروی شکست می‌باشد.

تحمل بارهای برشی جانبی را نخواهد داشت. محل ذکر شده یک نقطه بحران‌زا جهت پایدار ماندن اتصال الیت است. در صورت اعمال بار مکانیکی کمتر از مقدار حداقل مقاومت این اتصال شاهد خواهیم بود که خرش و نهایتاً گسیست در موضع رولپلاک رخ خواهد داد. تنایج اخذ شده نشان‌دهنده مقاومت بیشتر اتصال در حالت همراه با دوبل می‌باشد. تلفیق این اتصال با اتصال دوبل مقاومت را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. البته در تمام موارد استفاده از دوبل ۱۰ می‌بایست به ضخامت باقی‌مانده از تخته در ناحیه اتصال و سایر محدودیت‌ها نیز توجه داشت.

اندازه نیروی شکست اتصال ثابت پیچ ۵ cm با چسب بدون روکش بیشتر از اندازه نیروی شکست پیچ ۴ cm با چسب بدون روکش است. علت گسیست و تسلیم اتصال پیچ شکسته شدن دیوارهای است که طول کمتری از پیچ از داخل آن عبور کرده است.

پاسخ این سؤال که چرا اتصال پیچ دارای مقاومت زیادی است را باید در شکل و ساختار تخته‌های MDF و پیچ جستجو کرد. تخته MDF تخته‌ای است همگن و بدون تخلخل، با توجه به اینکه این تخته از الیاف ساخته شده و دارای ساختار نرمی نیز می‌باشد، دندانه‌های پیچ به دلیل شکل مخروطی و حرکت چرخشی آن هنگام تفوذ در تخته، کاملاً در بین الیاف قرار گرفته و اتصال محکمی را بوجود می‌آورند. در مقایسه‌ای که Tancut و همکاران (۲۰۰۹) انجام داده‌اند تأثیر همگنی تخته شکل فیبر با دانسیته متوسط در بهبود مقاومت اتصال، ذکر شده و این تأثیر در تحقیق حاضر نیز صادق است. بر طبق نظر غفرانی و نوری (۱۳۸۸) در نمونه‌های شکسته شده الیاف MDF توسط دندانه‌های پیچ گسیخته می‌گردد که این مورد در

- Najitankut, A. Tancut N. 2009. investigation the effects of fastener, glue and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction.
- Smardzewski, J. Prekard, S. 2002. Stress Distribution in Disconnected Furniture Joints. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISAGRICULTURALUNIVERSITIES, 2002 Volume 5 Issue 2
- Smardzewski, J. ,Papuga, T. 2004. Stress Distribution In Angle Joints Of skeletonfurniture.ELECTRONICJOURNAL OFPOLISHAGRICULTURALUNIVERSITIES Volume 7 Issue 1
- Smardzewski, j. Ozarska, B. .2005 .Rigidity of cabinet furniture with semi-rigid joints of the confirmat type. ELECTRONIC JOURNAL OPOLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES Volume 8 Issue 2 Topic WOOD TECHNOLOGY
- Tankut, A.tankut, N. 2004.effect of some factors on the strength of furniture corner joints constructed with wood biscuits, turkagri for 28 .301-309 © TÜBITAK
- Tankut N, 2006.moment resistance of corner joints connected with different RTA fasteners in cabinet construction . FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 56 page 35-40.
- Tar, m. Ozcisfi a. 2007. determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials and Design 30 (2009) 665-
- Wanqian, L. eckelman C.A. 1998. effects of number of fasteners on the strength of corner joints for cases.FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 48, number 1.
- www.ejpau.media.pl/volume7/issue1/wood/art-05.html
- www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImage URL&_imagekey=B6TW7-4M5WJ0B-12&_cdi=5555&_user=6076985&_pii=S0143749606000832&_check=y&_origin=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&view=c&wchp=dGLbVzz-zSkz&md5=e17d08a285eedb96562e63ef3437d5ad&ie=/sdarticle.pdf
- Zhangil, efi H, edrilYZ, kasai A, han NL. 2005. moment resistance of multiscrew L-type corner joints FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 55 page 56-63.

منابع مورد استفاده

- اسفندیاری, ع و بیژن تقی نژاد. ۱۳۸۶، بررسی وضعیت صنایع مبلمان و مصنوعات چوبی. دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن.
- ابراهیمی، ق. ۱۳۸۶. طراحی مهندسی سازه مبلمان.انتشارات دانشگاه تهران. ۴۳۰ صفحه
- غفرانی، محمد و نوری ح. ۱۳۸۸. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصالات دوبل چوبی، پیچ و الیت در تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد ۲۴، شماره ۲،
- نوری، ح. جهان لیباری، ا. غفرانی، م. ۱۳۸۵. بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرد چوب. مجله پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران.
- غفرانی م و نوری ح. ۱۳۸۸. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصال دوبل، پیچ و گوش‌های در تخته‌فیبر با دانسیته متوسط، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد ۲۴، شماره ۲
- نوری، ح و غفرانی م. ۱۳۸۵. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصال دوبل، پیچ و گوش‌های در تخته خرد چوب.مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره ۷۲
- نوری، ح. ۱۳۸۲. بررسی افزایش مقاومت اتصال دوبل در تخته خرد چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.
- Chialin, H. EckelmanC.A. 2001. use of performance tests in evaluating joint and fastener strength in case furniture..FOREST PRODUCTS JOURNAL, volume 44, number 9
- Eckelman C.A. 1979. forest product journal.august1979.
- Guntekin, E. 2004. performances of furniture joints ready for fitting.wood technic October-novamber,Turkey
- IthninbinAbdulrajak, Z. Eckelman C.A. 2004. analysis of corner joints constructed with large screws. Mara Institute of technology Malasysia and professor of wood science, purdue university

Investigation on the shear strength of the two types of sliding corner joints and compared with fixed joints

Ghofrani, M.^{1*}, Noori, H.² and Rangavar, H.³

1*- Corresponding Author, Assistant Prof. Wood Technology Department, College of Civil Engineering, Shahid Rejaei Teacher's Training University, Email: ghofrani@srttu.edu

2- Senior specialist, Wood Technology Department, College of Civil Engineering, Shahid Rejaei Teacher's Training University

3- Assistant Prof., Wood Technology Department, College of Civil Engineering, Shahid Rejaei Teacher's Training University

Received: April, 2011

Accepted: July, 2012

Abstract

The lateral shear strength of tree piece elit sliding joints in MDF were measured and compared with fixed joints. L-shape joints were made as defined in ASTM D1761 using two MDF members with the dimensions of 20X20 mm. Test specimen were made in 5 replications and a total of 80 specimens were tested. The fixed joints used were wooden rough dowel joint with the diameter of either 8 or 10 mm covered with PVA glue, screw fasteners with the length of either 40 or 50 mm and the wooden biscuit fasteners no.10 covered with PVA glue. The sliding joints were selected as elit joints, elit joints reinforced with 8 and 10 mm dowels, metallic sliding joints with notch and without notch reinforced with glue free 8 or 10 mm dowel joints. Laminated and raw MDF boards were used to identify the impact of lamination. The results showed that in corner joints, the strength of the sliding notched joints were superior to sliding joints without notch. The strength of angular sliding elit joints with 10 mm dowel was more than the strength of fixed elit joint with 8 mm dowel and elit without dowel. The strength of fixed dowel joint without glue was higher than similar joint with 8 mm dowel. The strength of 50 mm screw joint in unlaminated MDF was more than 40 mm screw and similar MDF. The highest strength was measured using sliding joint in corner joint configuration using notched 10 mm doubles. However, in fixed joints, 10 mm dowel showed the highest strength. As the results indicate, sliding notched joints with 8 mm dowel joints (191.61 N) and fixed joints with 10 mm dowel (135.14 N) were the superior joints.

Key words: Fixed joints, shear strength, medium density fiberboard (MDF).