

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه کاج تدا (*Pinus taeda* L.) در رویشگاههای شمال کشور

فرداد گلبابائی^۱، حسین حسینخانی^۲، ابوالفضل کارگرفرد^۳، امیر نوربخش^۴، رضا حاجی حسنه^۵ و عیاس فخریان^۶

۱*- نویسنده مسئول، مرتبی پژوهشی، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
بست الکترونیک: golbabaei@rifr.ac.ir

-۲- مریم پژوهشی، ارشد صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

^۳- دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور

۴- کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۰

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۹۰

چکیده

واژه‌های کلیدی: کاج تدا، گیلان، مازندران، مقاومت مکانیکی.

مقدمه

Cole و همکاران (۱۹۶۶) در سلسله تحقیقاتی درباره کالجهای ۱۶ تا ۲۱ ساله تدا، الیوتی، *Pinus palustris* و *Pinus serotina* در منطقه Jorjia عنوان کردند که تراکنیدهای کاج *Pinus palustris* در حدود ۰/۳ میلیمتر بلندتر از سه گونه دیگر می‌باشد.

Jackson (۱۹۴۸) با مطالعه درباره قسمتهای مختلف کاج تدا به این نتیجه رسید که طول تراکنیدهای تنہ کاج تدا از مغز به سمت پوست افزایش می‌یابد و این افزایش در سن ۲۰ تا ۶۰ سالگی به حداقل خواهد رسید. همچنین طول تراکنیدهای یک درخت از قسمت پایین تنہ به سمت تاج درخت افزایش می‌یابد و پس از رسیدن به حداقل با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد.

Gibbs و Palmer (۱۹۶۷) با توجه به اثر عوامل محیطی و اکولوژیکی بر تغییرات طول تراکنید، قطر *Pinus* تراکنید و ضخامت دیواره، تحقیقاتی درباره گونه *caribaea* در سه منطقه کشور Fiji به انجام رسانیده‌اند. طول تراکنیدها در این سه منطقه ۲/۹۳، ۲/۶۷ و ۳/۳۸ میلیمتر؛ قطر الیاف ۳۸، ۳۸ و ۳۹ میکرون و ضخامت دیواره ۴، ۴ و ۵ میکرون بوده است.

McMillin (۱۹۶۸) پس از تحقیقاتی عنوان می‌کند که میانگین طول تراکنید بدون در نظر گرفتن وزن مخصوص و میزان رویش با افزایش تعداد دوایر از مغز به پوست افزایش می‌یابد.

Terver (۱۳۴۹) ابعاد تراکنید کاج الداریکا (کاج تهران) را در منطقه کرج اندازه‌گیری کرده‌اند. طبق نتایج این بررسی قطر تراکنیدهای آغاز در جهت شعاعی و مماسی به ترتیب ۳۵ و ۳۰ میکرون و قطر تراکنیدهای پایان در جهت شعاعی و مماسی به ترتیب ۲۱ و ۲۳ میکرون می‌باشد. میانگین طول تراکنیدها ۱/۳۴ میلیمتر و حداقل و

به دلیل ساختار همگن، راستتاری و سبک بودن چوب سوزنی برگان (Jim L. Bowyer, 2002) تلاش گسترده‌ای در بیشتر نقاط دنیا جهت کاشت سوزنی برگان (به خصوص کاج‌ها) و شناسایی خصوصیات آنها انجام شده است. در این راستا کاج تدا به عنوان یکی از گونه‌های سوزنی برگ با ویژگی‌های مطلوب مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبان صنایع چوب قرار گرفته و تحقیقات گسترده‌ای در مورد آنها انجام شده است.

Cramer و همکاران (۲۰۰۰) خواص الاستیک گونه کاج تدا را مورد بررسی قرار داده و این خاصیت را در ارتباط نزدیک با خصوصیات ساختمنی و ژنتیکی آن می‌دانند.

Harry A. Alden (۲۰۰۳) در کتاب سوزنی برگان امریکای شمالی کلیه سوزنی برگان را از نظر مقاومت مکانیکی و خصوصیات محیطی مورد بررسی قرار داده و مقایسه نموده است.

Zobel و همکاران (۱۹۷۶) در تحقیقی درباره کاج تدا، ۳۶ پایه در گروه درختان ۱۱ ساله، ۱۶ پایه در گروه درختان بالغ ۳۰ ساله شامل چوبهای تجاری و ۶ پایه در گروه درختان بالغ ۳۰ ساله شامل سرشاخه درختان کاج تدا، میانگین طول تراکنید درختان ۱۱ ساله، ۳۰ ساله و سرشاخه درختان بالغ را به ترتیب ۴/۲۸، ۲/۹۸ و ۳/۵۹ میلیمتر و میانگین قطر تراکنیدها را به ترتیب ۵۰/۰۱، ۴۸/۸۶ و ۴۵/۹۱ میکرون گزارش کرده‌اند. طبق این بررسی طول و ضخامت دیواره تراکنیدهای درختان بالغ زیادترین مقدار را نشان می‌دهد و قطر تراکنید و ضخامت دیواره آن کمترین مقدار است.

مواد و روشها


نمونه برداری از جنگل کاریهای طرح های سازگاری گونه های سوزنی برگ در منطقه پیلمبرا و در حوزه چوب و کاغذ ایران (چوکا) واقع در استان گیلان و منطقه زاغمرز استان مازندران انجام شده است. جنگل کاری آن در سال ۱۳۴۳ شروع شده و دامنه سنی بیشتر گونه های چوبی بین ۲۸-۳۴ سال می باشد. نمونه برداری به صورت تصادفی با قطع سه اصله درخت کاج تدا از هر منطقه انتخاب و مطابق با طرح ۱، گردبینه ها بریده شده و به صورت تخته هایی با ضخامت ۵/۵ سانتیمتر تبدیل گردیدند. سپس قطعات مورد نیاز مطابق با رعایت آیین نامه ۹۴-۱۴۳ D استاندارد ASTM به شکلهای مناسب انجام آزمایش تبدیل شدند. به منظور بررسی تأثیر عامل رطوبت در مقاومتهای مکانیکی، تخته های تهیه شده به دو دسته تحت عنوان مواد آزمونی تر و مواد آزمونی خشک (خشک شده در هوای آزاد) تقسیم گردیدند. برای تهیه نمونه های خشک تخته ها در هوای آزاد برای رسیدن به رطوبت تعادل به صورت مناسب و اصولی چیده شد و از مواد آزمونی تر، نمونه های آزمونی طبق استاندارد مطبوع تهیه و برای حفظ رطوبت به سرداخانه انتقال و به تدریج مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های خشک نیز بعد از رسیدن به رطوبت تعادل با محیط به ابعاد و شکل نمونه آزمونی تبدیل و مورد آزمایش قرار گرفتند. در این بررسی اثر ارتفاع منطقه، ارتفاع نمونه در تنه درخت و رطوبت بر روی مقاومتهای مکانیکی با استفاده از طرح آزمون فاکتوریل در قالب بلوك های کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.

حداکثر آن به ترتیب ۰/۶۷ و ۰/۰۹ میلیمتر اندازه گیری شده است.

حیبی و همکاران (۱۳۸۱) در بررسی خصوصیات فیزیکی و تشریحی کاج الداریکا منطقه گرگان، تغییرات طول الیاف و ضخامت دیواره را با توجه به دو عامل ارتفاع از سطح زمین و فاصله از مغز، مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که طول تراکئیدهای چوب آغاز و پایان و میانگین کلی طول تراکئیدهای چوب آغاز با افزایش فاصله از سطح زمین افزایش می یابد و طول تراکئیدهای چوب آغاز با افزایش فاصله از مغز اندکی کاهش و طول تراکئید چوب پایان اندکی افزایش نشان می دهد. در این تحقیق میانگین طول تراکئیدها، قطر و حفره سلوی و ضخامت دیواره به ترتیب ۲/۲۶ میلیمتر، ۵/۲۸، ۲۹/۵۳، ۳۹/۳۹ ضریب درهم رفتگی ۵۸/۰۹، ضریب مقاومت به پاره شدن ۳۶/۲۶ درصد و ضریب انعطاف پذیری ۱۸/۱۶ درصد محاسبه شده است.

معرفی کاج تدا

از خانواده *Pinaceae* و در امریکا *Pinus teada* L. به *Loblolly pine* معروف می باشد. این گونه یکی از درختان جنگلی چوب ده آمریکای شمالی بوده و بلندی تنہ آن در رویشگاه طبیعی اش به بیش از ۳۰ متر و قطر تنه آن به حدود ۸۰ سانتی متر می رسد. این کاج بیشتر در اراضی مرطوب می روید و برای شمال ایران بسیار مناسب است. چوب آن صمغ دار، محکم، نسبتاً سخت، بهرنگ زرد متمایل به قهوه ای، با کیفیت خوب و با دوام و مناسب برای قسمتهای داخلی ساختمان است.



شکل ۱- طرح برش شماتیک نمونه ها

خشک و تر بدست آمده برای چوب گونه کاج تدا در دو استان کشور در جدولهای ۱ و ۲ نشان داده شده است.

مشخصات

خواص فیزیکی، درصد رطوبت سرپا و مشخصات درختان قطع شده و همچنین میانگین جرم ویژه نسبی

نتایج

جدول ۱- مشخصات درختان قطع شده

گیلان شفارود				مازندران				شماره درخت
ارتفاع درخت (متر)	قطر برابر سینه (سانتیمتر)	رطوبت (درصد)	ارتفاع درخت (متر)	قطر برابر سینه (سانتیمتر)	رطوبت (درصد)	رطوبت (درصد)	رطوبت (درصد)	
۹	۴۵	۱۱۰	۱۲	۴۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱
۱۰	۳۸	۱۰۰	۱۱	۳۸	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۲
۱۰	۳۷	۱۱۰	۱۰	۳۶	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۳

جدول ۲- پراکنش وزن مخصوص خشک و بحرانی گونه تدا در ارتفاعات مختلف گیلان و مازندران

فاکتور اندازه‌گیری	مازندران (زاغمرز)	گیلان (شفارود)
وزن مخصوص خشک	۰/۳۶	۰/۳۷
وزن مخصوص بحرانی	۰/۳۴	۰/۳۵
میانگین کل	۰/۳۵	۰/۳۶

آزمایش خمس استاتیک

میانگین مقاومت به خمس استاتیک در حد الاستیک، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته در دو حالت تر و خشک در دو استان گیلان و مازندران در جدول ۳ آورده شده است.

همان طوری که در جدولهای بالا ملاحظه می‌شود در واقع میانگین میزان رطوبت سرپا برای گونه فوق در دو منطقه ۱۱۱/۶۷٪ بوده و میانگین جرم ویژه نسبی خشک آن ۰/۳۶۵ بوده است.

خواص مکانیکی

نتایج مربوط به ویژگیهای مکانیکی این گونه شامل ۹ آزمایش مختلف می‌باشد که در جدولهای ۳ تا ۷ به شرح زیر ارائه شده است

جدول ۳- تغییرات مقاومت به خمس استاتیک گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

در حالت تر (رطوبت بیش از ۰/۳۰٪)		در حالت خشک (خشک شده در هوای آزاد)		رویشگاه	
مدول الاستیسیته (Mpa)	مقادیر به حداکثر بار (Mpa)	مدول الاستیسیته (Mpa)	مقادیر به حداکثر بار (Mpa)	مدول الاستیسیته (Mpa)	مقادیر به حداکثر بار (Mpa)
۶۶۲۵	۴۶/۴۵	۳۳/۳۳	۴۳۲۱	۳۹/۳۵	۲۱/۲۳
۴۲۴۰	۵۰/۴۵	۲۹/۴۷	۴۰۳۶	۳۸/۶۸	۲۰/۹۵
۵۴۳۲/۵	۴۸/۴۵	۳۱/۴	۴۱۷۸/۵	۳۹/۰۲	۲۱/۰۹
میانگین کل					

وارد می‌شود که در این بررسی مقاومت به فشار موازی و عمود بر الیاف اندازه‌گیری شده‌اند که جدولهای ۳ و ۴ نتایج میانگین این مقاومتها را نشان می‌دهند.

آزمایش فشار موازی الیاف نیروی فشار وارد به یک قطعه چوب به سه حالت موازی با الیاف، عمود بر الیاف و جهت زاویه‌دار با الیاف

جدول ۴- تغییرات مقاومت به فشار موازی الیاف گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

در حالت تر (رطوبت بیش از٪۳۰)							رویشگاه
مقاومت به فشار موازی مواد الاستیستیه الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مقاومت به فشار موازی الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مقاومت به فشار موازی الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مقادیر موازی الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مقادیر موازی الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مازندران	گیلان	میانگین کل
۲۹۸۵	۲۹/۲۶	۲۰/۲۲	۱۸۳۰	۱۸/۵۷	۱۴/۶۹		
۲۷۳۴	۳۰/۵۷	۱۹/۷۰	۱۸۴۷	۱۷/۳۸	۱۳/۴۶		
۲۸۵۹/۵	۲۹/۹۲	۱۹/۹۶	۱۸۳۸/۵	۱۷/۹۸	۱۴/۰۸		

جدول ۵- تغییرات مقاومت به فشار عمود بر الیاف گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

در حالت تر (رطوبت بیش از٪۳۰)		رویشگاه
مقادیر مقاومت به فشار عمود بر الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مقادیر مقاومت به فشار عمود بر الیاف در حد الاستیک (Mpa)	مازندران
۵/۴۵	۳/۳۰۸	مازندران
۶/۶۵	۳/۸۷۳	گیلان
۶/۰۵	۳/۵۹۱	میانگین کل

خشک در جدول ۶ ارائه شده است.

آزمایش کشش و مقاومت به میخ کشی

نتایج مربوط به آزمایش‌های کشش و مقاومت به میخ کشی در دو جهت جانبی و انتهایی در دو حالت تر و

جدول ۶- تغییرات مقاومت کشش عمود بر الیاف و مقاومت به میخ کشی گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

در حالت خشک (خشک شده در هوای آزاد)					رویشگاه
مقادیر مقاومت به خروج میخ در جهت انتهایی (KN/cm)	مقادیر مقاطوت به خروج میخ در جهت جهت جانبی (KN/cm)	مقادیر مقاطوت به خروج میخ در جهت جهت انتهایی (KN/cm)	مقادیر مقاطوت به خروج میخ در جهت جهت جانبی (KN/cm)	مقادیر مقاطوت به کشش عمود بر الیاف (Mpa)	مازندران
۰/۴۳۵	۰/۳۵۲	۴/۷۴	۰/۲۶۹	۰/۲۹۱	۲/۹
۰/۲۵۸	۰/۲۲۶	۳/۳۵۰	۰/۱۲۹	۰/۲۸۶	۳/۹
۰/۳۴۷	۰/۲۸۹	۴/۰۴۵	۰/۱۹۹	۰/۲۸۸۵	۳/۴
میانگین کل					

می شود. این عامل در مقایسه گونه های چوبی مؤثر است. البته میانگین این مقاومتها و مقاومت به برش موازی الیاف در جدول ۷ در حالت تر و خشک برای دو استان ارائه شده است.

آزمایش شکافخوری و برش موازی الیاف

مقاومت به شکافخوری فاکتوری است که در هنگام استفاده از چوب به عنوان سازه ساختمانی بسیار مهم بوده است، و برای مقایسه بین گونه های مختلف اندازه گیری

جدول ۷- تغییرات مقاومت شکافخوری و برش موازی الیاف گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

رویشگاه	الیاف	(Mpa)	مقاومت به برش موازی (KN.cm)	مقاومت به شکافخوری (KN.cm)	مقاومت به برش موازی (Mpa)	در حالت خشک (خشک شده در هوای آزاد)	در حالت تر (رطوبت بیش از٪۳۰)
مازندران	مازندران	۶/۱۲۰	۰/۳۸۵	۱۰/۵۴	۰/۴۴۶	در حالت خشک (خشک شده در هوای آزاد)	در حالت تر (رطوبت بیش از٪۳۰)
گیلان	گیلان	۶/۵۴۳	۰/۳۲۴	۹/۴۵	۰/۳۸۶	مازندران	گیلان
میانگین کل	میانگین کل	۷/۳۳۷	۰/۳۵۵	۹/۹۹۵	۰/۴۱۶	گیلان	میانگین کل

در این روش میزان مقاومت یک قطعه چوب به ابعاد $۱۵*۵*۵$ سانتیمتر در برابر نفوذ شعاع یک ساقمه فلزی به قطر $۱۱/۲$ میلیمتر استفاده می باشد. همچنین مقاومت به ضربه در حالت خشک و تر در جدول ۸ بیانگر میانگین نتایج حاصل از این آزمایش هاست.

مقاومت به سختی و ضربه در مکانیک چوب برای بررسی مقاومت به سختی چوب روشهای مختلفی وجود دارد، یکی از آنها اندازه گیری مقاومت به سختی چوب با استفاده از آئین نامه D143-94 در جهات جانبی و انتهایی نمونه چوبی است.

جدول ۸- تغییرات مقاومت به ضربه و مقاومت به سختی گونه کاج تدا با تغییرات رویشگاه

رویشگاه	ضربه (Kg.m)	جهت جانبی (KN)	سختی در جهت انتهایی (KN)	مقادیم به سختی در جهت انتهایی (KN)	مقادیم به ضربه در جهت انتهایی (Kg.m)	مقادیم به ضربه در جهت جانبی (Kg.m)	مقادیم به سختی در جهت جانبی (KN)	مقادیم به سختی در جهت انتهایی (KN)	مقادیم به ضربه در جهت انتهایی (Kg.m)	در حالت تر (رطوبت بیش از٪۳۰)	در حالت خشک (خشک شده در هوای آزاد)
مازندران	۲/۹۸	۲/۷۳۹	۲/۴۰۵	۲/۵۹۲	۳/۲۳	۳/۸۹	۲/۹۸	۲/۷۳۹	۲/۴۰۵	۲/۵۹۲	در جهت انتهایی
گیلان	۲/۷۸	۲/۱۹۴	۲/۴۶۷	۲/۵۸۷	۳/۲۰۰	۲/۴۹۶	۲/۷۸	۲/۱۹۴	۲/۴۶۷	۲/۵۸۷	در جهت انتهایی
میانگین کل	۲/۵۸۷	۲/۴۶۷	۲/۴۶۱	۲/۵۰۵	۳/۲۱۵	۳/۱۹۳	۲/۵۸۷	۲/۴۶۷	۲/۴۶۱	۲/۵۰۵	در جهت انتهایی

بحث

با افزایش درصد چوب پایان به دلیل ضخامت بیشتر دیوارهای تراکئید این چوب مقاومت مکانیکی آن زیاد می‌گردد. زمانی که پهنانی دایره رویشی سالیانه درخت زیادتر شود، از درصد چوب پایان و در نتیجه از مقاومتهای مکانیکی آن کاسته می‌گردد، ولی تعداد تراکئید بیشتری در یک سال رویشی تشکیل می‌شود. این نکته برای صنایعی از قبیل کاغذسازی که تعداد تراکئید در واحد حجم چوب و محصول مهم می‌باشد با ارزش محسوب می‌شود.

با توجه به لزوم تأمین چوب صنعتی مورد نیاز، تحقیق و بررسی در مورد گونه‌های درختی بیگانه به ویژه انواع سوزنی برگان سریع الرشد و صنعتی جهان در رویشگاههای مختلف جنگلی در شمال ایران حائز اهمیت بوده و در حال انجام است که در میان آنها کاج تدا دارای سازگاری بیشتری با شرایط ایران بوده و رشد خیلی خوبی در شمال کشور داشته است. اگر در درخت سوزنی برگ رویش قطری سالیانه کم باشد درصد چوب پایان افزایش می‌یابد.

جدول ۹- مقاومت‌های مکانیکی گونه کاج تدا در ایران

وزن خصوص	مدول استیسیته (MPa)	گسیختگی (MPa)	مقادیر مدول	مقادیر استیسیته (MPa)	مقادیر گسیختگی (MPa)	مقادیر به فشار موارد بر الیاف	مقادیر به فشار موارد بر الیاف	مقادیر به سختی موارد بر الیاف	مقادیر به سختی موارد بر الیاف	ضریب (J)	contra tension modulus (KN/cm)
-	۴۱۷۸/۵	۳۹/۰۲	۱۷/۹۸	۳/۵۹۱	۶/۳۳۷	۲/۴۶۴	۰/۳۵۵	۲/۸۸	۰/۸۸	تر	
۲۵/۷۵	۵۶۳۲/۵	۴۸/۴۵	۲۹/۹۲	۶/۰۵	۹/۹۹۵	۲/۲۰۴	۰/۴۱۶	۲/۰۹	۰/۰۹	خشک	

ایالات متحده را بصورت جدول زیر اعلام نموده است.

آزمایشگاه ملی صنایع چوب آمریکا (USDA) نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی کاج تدای رویش یافته در

جدول ۱۰- مقاومتهای مکانیکی کاج تدا آزمایشگاه آمریکا USDA

وزن خصوص	مدول استیسیته (MPa)	گسیختگی (MPa)	مقادیر مدول	مقادیر استیسیته (MPa)	گسیختگی (MPa)	مقادیر به فشار موارد بر الیاف	مقادیر به فشار موارد بر الیاف	مقادیر به سختی موارد بر الیاف	مقادیر به سختی موارد بر الیاف	ضد سختی (KN)	مقادیر ضد سختی (MPa)
۰/۴۷	۹۸۰۰	۵۱/۱	۲۴/۵۷	۲/۷۳	۷/۰۲	۰/۰۰۲	۲/۰۰۲	۳/۰۶۹	۹/۷۳	تر	
۰/۵۴	۱۲۵۳۰	۸۹/۶	۴۹/۹۱	۵/۵۳	۹/۷۳	۰/۰۶۹	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	خشک	

- Cole, D.E.; Zobel, B.J. and Roberds, J.H., 1966. Slash, loblolly and longleaf pine in a mixed natural stand. A comparison of their wood properties, pulp yield and paper properties. *Tappi* 49:161-166.
- Franklin, G. L. (1954). A rapid method of softening wood for tropical woods 88, 35-6
- Jackson, A. B. and Dallimore, W. (1948). *A Handbook of coniferae*.
- Jim L. Bowyer, Rubin Shmulsky and John G. Haygreen, 2002. *Forest products and wood science an introduction*, 4 th.,
- McMillan, W. B. (1968). A study in the comparative lengths of tracheids of red spruce grown under ree a and suppressed conditions. *J. for.* 23, 34-42.
- Palmer E.R., Gibbs J.A..1967. The pulping characteristics of Pinus caribaea from Sabah. *Tropical prod. Ins. Report L* 12.
- Zobel, B. J. (1976). Wood properties as affected by changes in the wood supply of southern pines. *Tappi*: 59 (4): 126-128.

با مقایسه دو جدول فوق، ملاحظه می شود که چوب رویش یافته در ایران دارای وزن مخصوص پایین بوده و از نظر مقاومت‌های خمث استاتیک، فشار موازی الیاف آن در ایران پایین بوده و در سایر مقاومتها اختلاف معنی داری وجود ندارد. چوب کاج تدای رویش یافته در ایران دارای مدول لاستیسیته پایین بوده و الاستیکتر است. در کل دارای مقاومت کمتری نسبت به این گونه در زادگاهش داشته می باشد.

منابع مورد استفاده

- حبیبی، م.، حسینزاده، ع.، فامیلیان، ح. و حسینخانی، ح.، ۱۳۸۱. بررسی روند تغییرات ابعاد الیاف گونه کاج الداریکا. *تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران*. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره انتشار ۲۹۳.
- طباطبایی، م. و ترور، ف.، ۱۳۴۹. بررسی مقایسه‌ای دو گونه کاج در ایران، نشریه دانشگاه تهران. شماره ۱۷، دانشکده جنگلداری.
- گلبابایی، ف.، جهان‌لتبیاری، ا.، حسینزاده، ع.، سپیده‌دم، ج. و نوربخش، ا.، ۱۳۷۷. بررسی ویژگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از کاج الداریکا. *تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران*. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره انتشار ۱۸۲.

The mechanical properties of *Pinus taeda* L. wood growing in different regions of Caspian forests

Golbabaei, F^{*1}., Hosseinkhani, H.², Noorbahsh, A³., Kargarfard, A³., Hajihassani, R.² and Fakhryan, A².

1*- Corresponding author, M.Sc., Wood and Forest Products Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, E-mail: golbabaei@rifr.ac.ir

2- M.Sc., Wood and Forest Products Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

3- Ph.D, Wood and Forest Products Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

Received: Sep., 2011 Accepted: Feb., 2012

Abstract

The major engineering properties of *Pinus taeda* L. wood growing in different regions of Caspian forests (North of Iran) was determined. Test materials were selected randomly from *Pinus taeda* tree plantation and the test specimens were prepared according to ASTM D-143 standard. Mechanical and physical properties were measured on both green and air-dried samples (12% moisture content). The results of the measurement were statistically analyzed based on randomized block design and factorial experiment. The influence of specimen locations at different stem heights was examined. Based on the results of this study, statistically significant difference of the measured properties was not observed between the samples collected from different regions. Toughness was not influenced by moisture content, but the compression strength perpendicular to the grain of wet and air-dry specimens was not similar. Mechanical properties of *Pinus taeda* wood grown in Iran is generally of lower quality compare to those in their original habitat.

Key words: *Pinus taeda*, physical, mechanical, properties